

# SOSA CAUSTICA ESCAMAS

## Descripción

Es un sólido de color blanco cristalino, el cual es muy corrosivo.



## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ANALISIS	RESULTADO	ESPECIFICACIONES	METODO DE ANALISIS
% NaOH	98.820000	98.0000 MÍN.	MPCI-074
%Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	0.278100	0.5000 MÁX.	MPCI-074
%Na <sub>2</sub> O	76.590000	75.5000 MÍN.	MPCI-074
%Fe	0.00050833	0.0015 MAX.	MPCI-075
%Ni	0.00006374	0.0003 MÁX.	MPCI-076

## Aplicaciones

En la manufactura de jabones, papel, crayón, explosivos y algunos derivados del petróleo.

Para el procesamiento de textiles de algodón, blanqueamiento en lavandería, recubrimiento de óxidos, galvanoplastia y extracciones electrolíticas.

## Envase

Sacos con 25 kgs.

## Manipulación/Almacenamiento

### Manipulación:

- Al manipular proteja cuerpo, cara manos y pies con equipo de goma.
- No toco con las manos sin protección el producto.

### Almacenamiento:

- Almacene en lugares frescos y secos para prevenir la corrosión de la superficie o del tambor y la absorción de humedad del producto.

## Precauciones de seguridad

En caso de:

**Contacto Ocular:** Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, manteniendo los parpados separados para asegurar un lavado completo de la superficie del ojo.

**Contacto Dérmico:** Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. Retira le ropa y zapatos contaminados.

Lave la ropa antes de usarla nuevamente  
**Inhalación:** Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxígeno por medio de una persona entrenada.

**Ingestión:** ¡No induzca el vómito! Nunca administre nada por la boca, si la victima esta inconsciente. Suministrar abundante agua (si es posible, administre varios vasos de leche).

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico